



PRONTO

PRONTO es un conglomerado bituminoso frío, realizado con una mezcla de betún, emulsiones y agregados seleccionados y es el producto ideal para pequeñas reparaciones o mantenimientos de carreteras que necesiten una rápida intervención y un uso práctico.



Calidad garantizada
UNI EN ISO 9001:2008 y
UNI EN ISO 14001:2004



Polyglass Spa es Socio del
Green Building Council Italia



Adds value!

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PRONTO es un conglomerado bituminoso frío, realizado con una mezcla de betún, emulsiones y agregados seleccionados y es el producto ideal para pequeñas reparaciones o mantenimiento de carreteras que necesiten una rápida intervención y un uso práctico.

DÓNDE SE APLICA

PRONTO se utiliza como primera intervención para reparaciones y restauraciones de superficies de carreteras, cobertura de agujeros, conexiones y parches varios incluso con tráfico constante. Utilizarlo para otros fines y de manera diferente a las indicadas en esta ficha técnica, no siendo respaldado por las pruebas técnicas y experiencia, es bajo la completa responsabilidad del usuario.

CÓMO SE APLICA Y RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

PRONTO es un producto listo para usar, que no requiere ningún preparativo especial del fondo ni en la ejecución de acabados, o de ningún equipo especial. En cualquier caso, antes de su uso, le recomendamos limpiar el área del objeto de la intervención de cualquier material polvoriento o tosco y eliminar cualquier presencia de agua. Se utiliza en frío, durante todo el año especialmente en periodos más rigurosos y lluviosos porque no le afectan la humedad y las heladas. El tráfico vehicular después de la aplicación asegurará la compactación perfecta.

PRONTO es sensible a los cambios de temperatura cuando todavía está en el paquete. En un descenso de la temperatura su consistencia puede resultar excesivamente compactada y por lo tanto ser difícilmente aplicable; por el contrario, en presencia de un aumento sustancial de la temperatura atmosférica la mezcla puede volverse demasiado blanda y presentará dificultades de secado. Evite el almacenamiento al aire libre durante largos periodos de tiempo. Recomendamos la aplicación y la conservación de los materiales a temperaturas no inferiores a 5 °C.

Se recomienda utilizar el material siempre fresco y no almacenar largo tiempo el material en almacenes especialmente expuestos a los cambios de estación. Para un mejor resultado de la aplicación se recomienda rociar las superficies terminadas con hormigón en verano y con arena fina durante invierno.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---------------------------------|--|
| ASPECTO | Sólido |
| COLOR | Negro |
| DENSIDAD A 20 °C | 1,700 kg/m ³ |
| COLA BITUMINOSA | Betún para asfalto 70/100 (Norma EN 12591) referido a agregados igual al 5,6 (betún + aditivo) |
| TEMPERATURA DE EMPLEO | + 5 °C + 35 °C |
| DOSIFICACIÓN | 16 kg. de producto por cada metro cuadrado y por cada centímetro de espesor del hueco |
| ESPOSOR ÚTIL PARA LA APLICACIÓN | Mínimo 2÷3 cm. / Máximo 5÷6 cm |

COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

| | |
|----------------|--|
| AGREGANTES | Origen de piedra caliza (arena y piedra machacada) |
| LIGANTES | Betún de carretera |
| FLUJO DE BETÚN | Mezcla de activadores de adhesión y plastificantes específicos |

ENVASADO, ALMACENAMIENTO

| | |
|----------------|--|
| ENVASE | de 25 kg |
| ALMACENAMIENTO | Conservar en un lugar cerrado, pero bien ventilado y protegido de la intemperie, como la luz solar directa, lluvia o excesivo frío (menos de 5 °C). Se recomienda mantener las bolsas intactas. Cuando está correctamente conservado, el producto tiene una vida útil de 4 a 6 meses a partir de la fecha indicada en la bolsa de embalaje |

SEGURIDAD

Véase la seguridad de datos

Los datos, información y sugerencias, son la mejor experiencia de POLYGLASS SPA. Sin embargo, Polyglass no asume ninguna responsabilidad por los resultados que se pueden obtener utilizando estos productos, o en violación de las patentes u otros derechos de terceros. Para más información, póngase en contacto con la Oficina Técnica.

POLYGLASS SPA se reserva el derecho de hacer cambios, sin previo aviso, los cambios que sean necesarios para mejorar continuamente el producto.



Adds value!

POLYGLASS SPA

Sede Legal: Viale Jenner, 4 - 20159 MILANO

Sede Administrativa: Via dell'Artigianato, 34 - 31047 Ponte di Piave (TV) - Italy - Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118

www.polyglass.com - info@polyglass.it